

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินการทดลอง

ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลของพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้ว การทดสอบความถ่วงจำเพาะ ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นภายใต้แรงดึง โมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงดึง ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด โมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงกด และความแข็งแรงของวัสดุ เป็นตัวประเมินสมบัติของพลาสติกเสริมแรง

ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย มีดังนี้

1. การเตรียมชิ้นงานและการขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM
2. การตรวจสอบรูปทรงและลักษณะผงพีวีซีเรซิน และเส้นใยแก้ว และตรวจสอบการกระจายของอนุภาคผงวัสดุ
3. การทดสอบสมบัติทางกายภาพ
  - 3.1 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)
4. การทดสอบสมบัติเชิงกล
  - 4.1 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง (Tensile Strength)
  - 4.2 เปอร์เซ็นต์ความยืดหยุ่นภายใต้แรงดึง (% Elongation)
  - 4.3 โมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงดึง (Young 's Modulus)
  - 4.4 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก (Impact Strength)
  - 4.5 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด (Compressive Strength)
  - 4.6 โมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงกด (Compressive Modulus)
  - 4.7 ความแข็งของวัสดุ (Hardness)
5. การตรวจสอบการกระจายตัวของใยแก้วในพลาสติกเสริมแรงภายหลังการทดสอบแรงดึง
6. การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ

### 3.1 การเตรียมชิ้นงานและการขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM

#### 3.1.1 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. พิวซีเรซินชนิดแข็ง ที่มีดัชนีป้องกันน้ำหนักโมเลกุล (K) เท่ากับ 58 และ 64 และมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1.4 \*

2. เส้นใยแก้ว ประเภท E-Glass แบบ Chopped Strand Product โดยมี

- ขนาดความยาว 6 มิลลิเมตร และมีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 2.54 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

- สารช่วยจับยึด (Coupling Agent) คือ Tri Methyl Silane

- Film Former คือ Phenolic Polyester Emulsion

3. สารปรับปรุงแรงกระแทก (Impact Modifier) คือ BTA 731 ที่มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1.08 โดยมีส่วนผสมดังนี้

- Methyl Methacrylate 20 %

- Butadiene 50 %

- Styrene 30 %

4. สารคงสภาพ (Heat Stability) คือ ASTAB M44

- Composite Heat Stabilizer / Lubricant System

- Basic Lead Sulphate

5. สารเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) คือ ไดออกทิลฟทาเลท (Di - Octyl Phthalate : DOP) ที่มีค่าความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 0.986

6. สารช่วยขึ้นรูป (Process Aid) คือ PA 20

7. เครื่องผสม (Mixer) ชนิดความเร็วสูง ขนาดความจุ 5 ลิตร

8. เครื่องผสมชนิดลูกกลิ้ง 2 แถว (Two Rolls Mixing Mill)

9. เครื่องอัดขึ้นรูปร้อน (Hydraulic Hot Pressing)

10. แม่พิมพ์ (Mold) รูปดัมเบล (Dumbel) ขนาดมาตรฐานตาม ASTM

11. แม่พิมพ์ (Mold) รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 60 X 60 X 6 มิลลิเมตร

หมายเหตุ \* จากการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตผงพิวซีเรซิน

### 3.1.2 วิธีการเตรียมการชิ้นงาน

1. ชั่งส่วนผสมต่าง ๆ ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3.1
2. นำส่วนผสมที่ชั่งแล้ว ยกเว้นใยแก้วใส่ลงในเครื่องผสม โดยใช้เวลาในการผสม 15 นาที
3. นำส่วนผสมที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ไปเข้าเครื่องผสมชนิดลูกกลิ้ง 2 แถว (Two Rolls Mixing Mill) โดยควบคุมอุณหภูมิของเครื่องที่ 170 องศาเซลเซียส ส่วนผสมทั้งหมดจะถูกรีด และมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ในกรณีที่มีการเติมใยแก้วลงไป ให้ใส่ภายหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเริ่มมีลักษณะเป็นแผ่น และพยายามกลับแผ่นซีทให้ส่วนผสมมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที

4. นำแผ่นซีทที่ได้ (Milled Sheet) ออกจากเครื่องผสมชนิดลูกกลิ้ง 2 แถว ไปใส่ในแม่พิมพ์ (Mold) ที่มีขนาด 177 X 177 X 2 มิลลิเมตร สำหรับการทำชิ้นงานเพื่อทดสอบหาความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง และใช้แม่พิมพ์ที่มีขนาด 60 X 60 X 6 มิลลิเมตร สำหรับการทำชิ้นงานเพื่อทดสอบหาความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก และความแข็งของวัสดุ แล้วนำไปวางที่เครื่องอัดขึ้นรูปร้อน (Hydraulic Hot Pressing) ที่มีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เพิ่มความดันในการอัดจนกระทั่งความดันอยู่ที่ประมาณ 1200 - 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นจึงนำไปอัดเย็นที่ความดันประมาณ 1200 ปอนด์ตารางนิ้วเป็นเวลา 0.5 นาที แล้วจึงนำแม่พิมพ์ออกจากเครื่องอัดขึ้นรูป


5. นำแผ่นซีทที่ได้ออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งจะมีขนาด 177 X 177 X 2 มิลลิเมตร ไปตัดให้ได้ชิ้นงานที่เป็นรูปดัมเบล ตามมาตรฐาน ASTM D638 โดยใช้แม่พิมพ์ตัดตามมาตรฐาน Type IV เพื่อนำไปทดสอบหาความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง สำหรับการทดสอบหาค่าความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก และความแข็งของวัสดุ จะใช้แม่พิมพ์ที่มีขนาด 60 X 60 X 6 มิลลิเมตร สำหรับการเตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบหาความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก จะนำแผ่นซีทที่ผ่านขั้นตอนที่ 4 แล้วไปตัดและทำรอยบากให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D 256

ตารางที่ 3.1 แสดงส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในการทดลอง

ส่วนผสม	พีวีซีเรซิน K 58 (phr)	พีวีซีเรซิน K 64 (phr)	สารคงสภาพ (phr)	สารช่วย ขึ้นรูป (phr)	สารปรับปรุง แรงกระแทก (phr)	สารเสริมสภาพ พลาสติก (phr)	เส้นใยแก้ว (%) โดย น้ำหนัก
A	100	-	5	2	-	-	0
	100	-	5	2	-	-	10
	100	-	5	2	-	-	20
	100	-	5	2	-	-	30
	100	-	5	2	-	-	40
B	100	-	5	2	5	-	0
	100	-	5	2	5	-	10
	100	-	5	2	5	-	20
	100	-	5	2	5	-	30
	100	-	5	2	5	-	40
C	100	-	5	2	-	20	0
	100	-	5	2	-	20	10
	100	-	5	2	-	20	20
	100	-	5	2	-	20	30
	100	-	5	2	-	20	40
D	100	-	5	2	5	20	0
	100	-	5	2	5	20	10
	100	-	5	2	5	20	20
	100	-	5	2	5	20	30
	100	-	5	2	5	20	40
E	-	100	5	2	-	-	0
	-	100	5	2	-	-	10
	-	100	5	2	-	-	20
	-	100	5	2	-	-	30
	-	100	5	2	-	-	40
F	-	100	5	2	5	-	0
	-	100	5	2	5	-	10
	-	100	5	2	5	-	20
	-	100	5	2	5	-	30
	-	100	5	2	5	-	40


หมายเหตุ : การทดลองจะกระทำซ้ำ 2 ครั้ง

## การเตรียมชิ้นงานในการทดลอง




- ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง
- ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระทำ
- ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
- ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด

รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานในการทดลอง



รูปที่ 3.2 ชิ้นงานรูปดัมเบล (Dumbel) ใช้ทดสอบแรงดึง



mm	in.
A 19.15 ± 0.05	0.400 ± 0.002
B 32.00 max	1.260 max
31.50 min	1.240 min
C 83.50 max	2.500 max
80.30 min	2.375 min
D 0.25R ± 0.05	0.010R ± 0.002
E 12.70 ± 0.15	3.500 ± 0.006

FIG. 4 Dimensions of Izod Type Test Specimen

รูปที่ 3.3 ชิ้นงานที่มีรอยบาก ใช้ทดสอบแรงกระแทก

### 3.2 การตรวจสอบรูปทรงและลักษณะผงพิวซีเรซิน และเส้นใยแก้ว

#### 3.2.1 การตรวจสอบรูปทรงและลักษณะผงพิวซีเรซิน และเส้นใยแก้ว

เป็นการศึกษาลักษณะรูปทรงและลักษณะผงพิวซีเรซิน และเส้นใยแก้วด้วยภาพถ่ายจากเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) บริษัท Jeol Co.,Ltd. รุ่น JSM-5410 LV ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำผงพิวซีเรซิน และ ใยแก้ว ไปโรยบนเทป 2 หน้า ที่ติดอยู่บนแท่นทองเหลือง และนำไปผ่านกระบวนการฉาบทอง จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะนำไปส่องตรวจดูโครงสร้างจุลภาค

#### 3.2.2 การตรวจสอบการกระจายของอนุภาคผงวัสดุ

เป็นการศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคผงพิวซีเรซิน เกรด K 58 และ เกรด K 64, สารช่วยขึ้นรูป และสารปรับปรุงแรงกระแทก ด้วยเครื่องวิเคราะห์การกระจายของขนาดอนุภาคผงวัสดุ (Particle Size Distribution Analyzer) ของบริษัท Malvern Instruments Ltd. รุ่น Mastersizer S จากศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำผงวัสดุที่ต้องการศึกษาใส่ลงในช่องเหลวที่ผงวัสดุสามารถกระจายตัวได้ สำหรับผงวัสดุแต่ละชนิดนั้นใช้น้ำเป็นของเหลว กวนจนกระทั่งผงวัสดุเกิดการกระจายตัวดีในช่องเหลว แล้วใช้แสงเลเซอร์ส่องผ่านผงวัสดุ เลือกช่วงความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของอนุภาค จะได้ผลการวิเคราะห์แสดงการกระจายของขนาดอนุภาคผงวัสดุ

### 3.3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ

- ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)

นำแผ่นซีทที่เหลือนอกจากตัดชิ้นงานรูปดัมเบล มาตัดให้มีขนาดเล็ก เพื่อใช้ทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะด้วยวิธีการแทนที่น้ำ โดยทำการทดลอง 2 ครั้งต่อ 1 ตัวอย่าง

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะ แสดงไว้ในสมการ 3.1

$$\text{ความถ่วงจำเพาะ} = a / (a + w - b) \quad (3.1)$$

เมื่อ a คือ น้ำหนักของชิ้นทดสอบที่ชั่งในอากาศ (กรัม)

w คือ น้ำหนักของน้ำรวมภาชนะที่ใช้ทดสอบ (กรัม)

b คือ น้ำหนักของชิ้นทดสอบที่จมอยู่ในน้ำ ซึ่งรวมกับน้ำและภาชนะ (กรัม)

### 3.4 การทดสอบสมบัติเชิงกล

สมบัติเชิงกลที่นำมาทดสอบในงานวิจัยฉบับนี้ คือ ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง, เปอร์เซนต์ความยืดหยุ่น, โมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงดึง, ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก, ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด, โมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงกด, ความแข็งแรงของวัสดุ

#### 3.4.1 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง (Tensile Strength)

นำชิ้นงานรูปดัมเบล เพื่อใช้ทดสอบค่าความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง, เปอร์เซนต์ความยืดหยุ่น, ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นภายใต้แรงดึง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) ของบริษัท Hounsfield Tester Equipment Co.,Ltd. รุ่น H10K-C โดยเลือกใช้รายการ Tensile and Elongation H500L โดยมีเลเซอร์เป็นตัววัดระยะยืดของชิ้นงาน ซึ่งให้ผลการทดสอบชิ้นงาน คือ ค่าความแข็งแรงของวัสดุสูงสุดภายใต้แรงดึง และค่าเปอร์เซนต์ความยืดหยุ่น ณ จุดที่ชิ้นงานขาด

สำหรับการทดสอบ มีการกำหนดค่าความเร็วในการทดสอบ (Test Speed) ไว้ที่ 50 มิลลิเมตรต่อนาที และจำนวนชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบในแต่ละตัวอย่าง เท่ากับ 5 ชิ้น

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงดึง แสดงไว้ในสมการที่ 3.2 ต่อไปนี้

$$\text{Tensile Strength} = \frac{F_{\max}}{w * t} \quad (3.2)$$

เมื่อ  $F_{\max}$  คือ ขนาดของแรงดึงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาดออกจากกัน (กิโลกรัม)

$w$  คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ บริเวณส่วนแคบที่รับแรงดึง (เซนติเมตร)

$t$  คือ ความหนาของชิ้นทดสอบ บริเวณส่วนแคบที่รับแรงดึง (เซนติเมตร)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาเปอร์เซนต์ความยืดหยุ่น แสดงไว้ในสมการที่ 3.3 ต่อไปนี้

$$\text{เปอร์เซนต์ความยืดหยุ่น} = \frac{(l_{\max} - l_0) * 100}{l_0} \quad (3.3)$$

เมื่อ  $l_{\max}$  คือ ขนาดความยาวของชิ้นทดสอบที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด (เซนติเมตร)

$l_0$  คือ ขนาดความยาวเริ่มต้นของชิ้นทดสอบ (เซนติเมตร)



สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น แสดงไว้ในสมการที่ 3.4 ต่อไปนี้

$$\text{โมดูลัสความยืดหยุ่น} = \frac{(F * l_0)}{(w * t) * (l - l_0)} \quad (3.4)$$

- เมื่อ F คือ ขนาดของแรงดึงที่ทำให้ความยาวของชิ้นทดสอบเปลี่ยนแปลงเป็น l (กิโลกรัม)  
 $l_0$  คือ ความยาวของชิ้นทดสอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ (Gage Length) (เซนติเมตร)  
 l คือ ความยาวของชิ้นทดสอบที่ขณะใดๆ (เซนติเมตร)  
 $w$  คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ บริเวณส่วนแคบที่รับแรงดึง (เซนติเมตร)  
 t คือ ความหนาของชิ้นทดสอบ บริเวณส่วนแคบที่รับแรงดึง (เซนติเมตร)

### 3.4.2 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกระแทก (Impact Strength)

นำชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 60 x 60 x 6 มิลลิเมตร มาตัดให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D 256 และทำรอยบาก เพื่อนำมาทดสอบกับเครื่องทดสอบการกระแทกแบบ Izod (Izod Impact Tester) ของบริษัท Kao-Tieh รุ่น KT - 7045 B โดยใช้จำนวนชิ้นทดสอบในแต่ละตัวอย่างเท่ากับ 5 ชิ้น

### 3.4.3 ความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด (Compressive Strength)

นำชิ้นงานมาตัดให้มีขนาด 10 X 10 X 6 มิลลิเมตร แล้วนำมาทดสอบค่าความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Strength) ของบริษัท Hounsfield Tester Equipment Co., Ltd. รุ่น H10K-C โดยการเลือกใช้รายการ Compression to Extension (N) Bottom Zone โดยกำหนดความเร็วในการทดสอบ (Test Speed) คือ 20 มิลลิเมตรต่อนาที

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุภายใต้แรงกด แสดงไว้ในสมการที่ 3.5 ต่อไปนี้

$$\text{Compressive Strength} = \frac{F_{\max}}{A} \quad (3.5)$$

- เมื่อ  $F_{\max}$  คือ ขนาดของแรงกดสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบเกิดการแตกหักเสียหาย  
 A คือ พื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นก่อนทำการทดสอบ

สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าความเครียดภายใต้แรงกด แสดงไว้ในสมการที่ 3.6 ต่อไปนี้

$$\text{ความเครียดภายใต้แรงกด} = \frac{l - l_0}{l_0} \quad (3.6)$$

- เมื่อ  $l$  คือ ขนาดความยาวของชิ้นทดสอบที่เปลี่ยนแปลงไป (เซนติเมตร)  
 $l_0$  คือ ขนาดความยาวเริ่มต้นของชิ้นทดสอบ (เซนติเมตร)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น แสดงไว้ในสมการที่ 3.7 ต่อไปนี้

$$\text{โมดูลัสความยืดหยุ่น} = \frac{(F \cdot l_0)}{A \cdot (l - l_0)} \quad (3.7)$$


- เมื่อ  $F$  คือ ขนาดของแรงกดที่ทำให้ความยาวของชิ้นทดสอบเปลี่ยนแปลงเป็น  $l$   
 $l_0$  คือ ความยาวเริ่มต้นของชิ้นทดสอบ  
 $l$  คือ ความยาวของชิ้นทดสอบที่ขณะใด ๆ  
 $A$  คือ พื้นที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบบริเวณที่รับแรงกด

#### 3.4.4 ความแข็งของวัสดุ (Hardness)


นำชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 60 x 60 x 60 มิลลิเมตร มาทำการทดสอบหาค่าความแข็งของวัสดุด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Tester) แบบ ชอร์ (Shore) ชนิดสเกล D ของบริษัท Pacific Transducer Corp. รุ่น 473 โดยใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 5 กิโลกรัม วางบนแท่นเพื่อใช้เป็นแรงกดลงบนชิ้นงาน จะอ่านค่าภายหลังจากที่หัวกด กดลงไปบนชิ้นงาน และตุ้มน้ำหนักยกขึ้นจากแท่นเป็นเวลา 1 วินาที ทำการทดสอบ 5 ครั้งต่อ 1 ตัวอย่าง

#### 3.5 การตรวจสอบการกระจายตัวของใยแก้วในพลาสติกเสริมแรงภายหลังการทดสอบแรงดึง

เป็นการศึกษาการกระจายตัวของใยแก้วในพลาสติกเสริมแรงด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ของบริษัท JEOL Co.,Ltd. รุ่น JSM - 5410 LV ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการตัดชิ้นทดสอบที่ผ่านการทดสอบแรงดึง ไปติดลงบนแท่นทองเหลือง แล้วนำไปผ่านกระบวนการฉาบทอง จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะนำไปส่องตรวจดูโครงสร้างจุลภาค



รูปที่ 3.4 เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester)



รูปที่ 3.5 เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Tester)

### 3.6 การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ

การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติของข้อมูล จะนำค่าที่ได้จากการทดสอบสมบัติต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความมีนัย สำคัญของผลกระทบทบการเติมสารเติมแต่งที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ และเชิงกล โดยการใช้ โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SAS (Statistical Analysis System) ในการวิเคราะห์



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย